



Plating of Screw 螺紋製品用表面處理

種類	厚度(mm)	JIS記號	(舊記號)	適用	價格比例
電鍍鋅光澤鉻酸鹽	2	MFZnI	(ZMC1)	鐵鋼材，一般用(耐久消費材等， 廣用)	1~2.5
	5	MFZnII	(ZMC2)		
電鍍鋅有色鉻酸鹽	2	MFZnI-C	(ZMC1.干涉色)	鐵鋼材，耐蝕用(工業用機器等， 廣用)	1~2.5
	5	MFZnII-C	(ZMC2.干涉色)		
鍍鎳	2	MFCdI	(CM1)	高碳鋼，合金鋼等(公害問題，幾不 採用)	2.5~15
	5	MFCdII	(CM2)		
鍍鎳	3	MBNiI	(BNM1)	黃銅材一般用	2~4
鍍黑鎳	2	MFNiI(黑)	(—)	鐵鋼材，美觀用(照相機，收音機等)	3~7
鍍鉻	3	MFCrI	(FCrM1A)	鐵鋼材，美觀用	4~12
	2	MBCrI	(BCrM1)	黃銅材，美觀用	2~8
鍍錫	3	MFSnI	(—)	鐵鋼材導電部用	3~8
	5	MFSnII	(—)	用鐵鋼材焊接部用	
鍍銀	3	MBAgVI	(—)	黃銅材導電用	5~15
	5	MBAgIII	(—)		
氧化鐵覆膜	0.2~0.3	—	(—)	鐵鋼熱處理品簡易處理用 (六角孔螺柱 A六角孔固定螺絲等)	0.5~2
磷酸鹽覆膜	0.5~1	—	(—)	鐵鋼材一般簡易處理用	1.5~4
熔融鍍鋅	50	HDZ35	(—)	鐵鋼材屋外耐蝕用	2~4
	57	HDZ40	(—)		
熔融鍍鋁	60	HDAI	(—)	鐵鋼材屋外耐蝕，美觀用	3~7